

# Uninor vedbriketter



22.09.06

## Produktbeskrivelse

Uninor vedbriketter er fremstilt av 100% rent tre uten noen form for tilsetningsstoffer. Brikettene fremstilles ved at spon og sagflis (biprodukter fra karmproduksjon) presses under høyt trykk. Dermed frigjøres treets naturlige bindemiddel (lignin), og det blir til en formstøpt brikett med stor brennverdi. Briketter er velegnede til fyring i peis, ordinær vedovn, koksovn og "vedfyrte" sentralfyranlegg. I tvilstilfeller rettes henvendelsen til leverandøren av ovnen.

## Fyringsveiledning

Bak på dette arket, finner du en tabell fra Dovre, som har godkjent våre briketter for fyring i sine ovner. Ved opptenning fylles ovnen som anvist på tabellen. For andre ovner, fyll ca. 1/3 med briketter, som antennes ved hjelp av opptenningsbrikker, flis eller aviser. Brenningen av gassen i treet (det som gir flammer) krever mye luft. Derfor bør ovnens spjeld være helt åpne, inntil brikettene brenner med klar flamme. Først deretter kan lufttilførselen reduseres. Hvis det ikke er tilstrekkelig luft til fyringen blir det en ufullstendig forbrenning, som kan kjennetegnes ved at røyken farges sort av uforbrent kullstoff, som lukter og gir sot.

Etter hvert som du får egen erfaring med briketter til din ovn, kan du regulere mengden.

## Biobrensel

Uninor briketter er en "grønn" og billig energikilde. Denne 12 kg's pakningen svarer energimessig til ca. 6,6 liter fyringsolje, og gir ca. 60kwh. Askeprosenten ligger på ca. 1%. Uninor vedbriketter er CO<sub>2</sub>-nøytral, da trær opptar like mye CO<sub>2</sub>, når de gror, som de avgir ved forbrenning. Trebriketter er i motsetning til de fossile brennstoffer (olje, gass, kull m.v.) en reprodusert råvare, og er med på å redusere den globale drivhuseffekten.

## Merk

Da brikettene har høyere brennverdi pr. volum enn vanlig ved, må brennkammeret aldri fylles helt opp. Om tomsekken av polypropylen brennes, forurenses den tilsvarende sin egen vekt i olje. Vi tar svært gjerne hele sekker i retur for gjenbruk for å spare miljøet. Merk at briketter må alltid oppbevares tørt, hvis ikke utvider de seg og smuldrer opp.

## Garanti

Vi garanterer at det er minimum 12 kg i hver sekk. Brennverdi er dokumentert til minimum 5kwh/kg. Om du ikke blir fornøyd med produktet, får du pengene igjen eller omlevering ved returnering av vedbrikettene.

For ytterligere spørsmål eller bestilling:

Uninor Trevarefabrikk, Ytre Torvhusveien 1, 4370 Egersund.

Telefon 51 46 24 15, Faks 51 46 24 18, E-post: janoh@uninor.no